



## بيواكي 1011 بورد فليكس مونة لاصقة EPS و XPS و مونة لاصقة ألواح العزل الحراري عالية الجودة .

### التعريف

بيواكي 1011 بورد فليكس عبارة عن مونة أسمنتى و أساس بوليمر و مقواة بالألياف EPS و XPS لاصق لألواح العزل الحراري.

### أماكن الاستخدام

يتم استخدامه لربط ألواح العزل الحراري EPS و XPS والأسطح الخرسانية والجصية

### المزايا

- يخلط بالماء فقط مدة فعاليته و عمله طويلة .
- عدم الانزلاق .
- يوفر التصاق ممتاز .
- إنه مقاوم لتأثير التجميد والذوبان .

### المواصفات الفنية

المحظيات	من أساس أسمنتى و معدنى مزودة بوليمير والألياف
الكتافة	1,64 كغ / لتر
اللون	رمادي و أبيض
قدرة الالتصاق	$\geq 4 \text{ نيوتن / مم}^2$
قدرة الانضغاط	$\geq 6 \text{ نيوتن / مم}^2$
قدرة الانحناء	$\geq 2 \text{ نيوتن / مم}^2$
قدرة الالتصاق بالخرسانة	$\geq 0,5 \text{ نيوتن / مم}^2$
امتصاص الماء بعد 30 دقيقة	$\leq 5 \text{ gr}$
امتصاص الماء بعد 4 ساعات	$\leq 10 \text{ gr}$
درجة حرارة الأرضية	+50°C / +350°C
درجة حرارة السطح	-40°C / +800°C
زمن خلط	5-3 دقائق
سلاحيه الاستخدام	ساعة

القيم أعلاه معطاة لـ 23+ درجة منوبة و 50٪ رطوبة نسبية ، درجات الحرارة العالية تقصير الوقت ، درجات الحرارة المنخفضة تمدد ،

### آلية التنفيذ

#### تحصير السطح

مكان التطبيق يجب تنظيف الأسطح التي يؤثر فيها الصدأ و العفن و الزيت و الجزيئات السائبة و الأتربة و الجص سلباً على الالتصاق ويجب إصلاح الشقوق و الثقوب الموجودة على السطح باستخدام مونة التعمير **بيواكي 4014 ريفلكس** في الظروف الجوية الحارة ، يجب بالتأكيد تطبيق الأسطح بالماء. قبل الاستخدام على الأسطح الخرسانية و الأسقف و الجدران الخرسانية. يجب تطبيق أساس **بيواكي 1101 برايمير** بواسطة البكرة رولا.

### الخلط

شُكك الكمية المناسبة من الماء الموصوفة على العبوة في وعاء خلط نظيف. يتم فتح كيس **بيواكي 1011 بورد فليكس** و إضافته ببطء إلى الماء ، ويتم خلطه بمثقب خلط 400 - 600 دورة في الدقيقة لمدة 3 دقائق حتى يصبح متجانساً. يجب ألا تكون هناك كتل في المادة. بعد أن ترتاح المادة لمدة 3 دقائق ، يتم خلطها مرة أخرى لمدة دقيقة واحدة و تصبح جاهزة للتطبيق.

### نسب الخلط

يجب استخدام ما يقرب من 6.00 - 7.50 لترًا من الماء بالنسبة إلى 25 كغ/ كيس واحد من **بيواكي 1011 بورد فليكس** رمادي. يجب استخدام ما يقرب من 7.00 - 8.50 لترًا من الماء بالنسبة إلى 25 كغ/ كيس واحد من **بيواكي 1011 بورد فليكس** أبيض.



# بيواكي 1011 بورد فليكس

مونة لاصقة EPS و XPS و مونة لاصقة لأنواع العزل الحراري عالية الجودة .

## التطبيق

يتم تطبيق المادة اللاصقة على شكل شريط على طول حواف الأسطح الرابطة لأنواع العزل الحراري ، و في نقاط على الأجزاء الوسطى من الألواح. **بيواكي 1011 بورد فليكس** مادة دقيقة يجب أن تلامس 40٪ السطح المراد االتصاقه باللوح العزل الحراري ، يتم ضغط الألواح في مكانها حتى يتم تحقيق المستوى المطلوب والمساواة. اعتماداً على درجة الحرارة المحيطة ، عندما يتم ضبط **بيواكي 1011 بورد فليكس** بشكل كافي ، يتم تثبيت الألواح ميكانيكياً خاص دوبل يورجي على السطح باستخدام وقت مناسب. أثناء وضع الألواح ، يجب منع المادة اللاصقة الموجودة على سطح الألواح من الحفاف و تشكيل طبقة غشاء، على الأسطح شديدة النعومة ، يجب تطبيق **بيواكي 1011 بورد فليكس** بمساعدة مالج مسننة بحجم 10 مم × 10 مم.

## صرفيات استهلاك

الاستهلاك يتراوح 6-4 كغ / م<sup>2</sup> بين تغير .

## التعبئة والتغليف

25 كغ مغلفة بكيس ورقي.

## طرق تنظيف الأدوات المستخدمة

تنظف الأدوات بالماء بعد الانتهاء من تطبيق المنتج.

## نفاط تأخذ بعض الاعتبار

- خلال تطبيق **بيواكي 1011 بورد فليكس** إذا كانت درجة الحرارة المحيطة و السطحية أقل من 5+ درجة مئوية أو أعلى من 35+ درجة مئوية ، فيجب إعداد درجة الحرارة المناسبة. لا ينبغي أن يتم التطبيق في ظروف شديدة الحرارة و ممطرة و عاصفة للغاية.  
-في التطبيقات الخارجية يجب حماية الكتلة من الشمس و المطر و الرياح و الصقيع خلال الأربع وعشرين ساعة الأولى.  
-تأثير الأصق **بيواكي 1011 بورد فليكس** بمدة فترة التطبيق و درجة حرارة الهواء والرطوبة و درجة حرارة الأرضية.  
-تؤدي درجات الحرارة المرتفعة إلى تسرع عملية الترطيب و تقصير وقت العمل و فقاً لذلك. بينما تؤدي درجات الحرارة المنخفضة إلى إبطاء الترطيب ، مما يزيد من وقت العمل. من أجل استكمال مادة المعالجة، يجب ألا تقل درجة حرارة السطح و درجة الحرارة المحيطة التي سيتم تطبيقها عن الحد الأدنى لقيمة المسموح بها.

## مدة الصلاحية

عند تخزينها بشكل صحيح في درجة حرارة الغرفة ، بعيداً عن ضوء الشمس المباشر بين 5+ درجات مئوية و 30+ درجات مئوية، فإن مدة صلاحيتها هي 12 شهراً من تاريخ الإنتاج. يجب استهلاك العبوات المفتوحة خلال أسبوع واحد.

## التخزين

يجب تخزينها في عبوتها الأصلية غير المفتوحة ، في بيئه باردة و جافه، محمية من الصقيع. للتخزين على المدى القصير، يجب وضع لوحتين كحد أقصى فوق بعضهما البعض و يجب أن تكون الشحنة على نظام ما يرد أولاً يصرف أولًا. لا ينبغي وضع الألواح فوق بعضها البعض أثناء التخزين طويلاً المدى.

## الاحتياطات الأمنية

من الخطير الاقتراب من مناطق التخزين و التطبيق بالنار. يجب تهوية مناطق التخزين و التطبيق. أثناء التطبيق، يجب استخدام ملابس العمل و القفازات الواقية و النظارات الواقية و الأقنعة و فقاً لقواعد العمل و صحة العمال. تجنب ملامسته للجلد و العينين أثناء التخزين و التطبيق، و في حالة ملامسته يجب غسله على الفور بكمية كبيرة من الماء و الصابون ، إذا ابتاع، استشر الطبيب على الفور. يجب عدم السماح بمواد الأطعمة و المشروبات في مناطق التطبيق. يجب تخزينها في أماكن بعيدة عن متناول الأطفال. للحصول على معلومات مفصلة، راجع صحيفة بيانات سلامة المواد.

## المسؤولية

تستند البيانات الواردة في هذه الوثيقة الفنية إلى معرفتنا العلمية و العملية. شركة **BYK Binyapi Co.** مسؤولة فقط عن جودة المنتج و ليست مسؤولة عن الاستخدام الخاطئ أو الخارج عن التوصيات المكتوبة حول مكان و كيفية استخدام المنتج. تقع مسؤولية التطبيق الصحيح لمنتجنا على عاتق المستخدم. شركتنا مسؤولة فقط عن جودة المنتج. يتجاوز هذا الكatalog المعلومات الموجودة في الكatalog السابق. تحفظ شركتنا الحق في تغيير أي معلومات و تفاصيل محتوى في هذا الكatalog. من الضروري التحقق من أن المعلومات الموجودة في الكatalog محدثة وصالحة. كل الحقوق محفوظة.