

byk®



بلاستر 1016 بيواكي الجودة عالي ناعم جاهز لبغ

التعريف

الألياف إليه مضاف و البوليمر على قائم للاستخدام جاهز أسمنتي ناعم جاهز لبغ عن عبارة بلاستر 1016 بيواكي

الاستخدام أماكن

السقف الهوائية الخرسانة و ، الخفاف كتلة و ، الحجري الفحم و ، الطوب أسطح لبغ استخدامه يتم الخارجية و الداخلية التطبيقات (الخرسانية الأسطح على برايمر 1101 بيواكي استخدام يتم أن بشرط) الخرساني الجدار و

المزايا

فقط بالماء يخلط.
الجهاز بواسطة سريع و سهل تطبيق.
التكلفة توفير
السطح من نقطة لكل عالية التصاق قوة يوفر فإنه ، المتجانسة تركيبته بفضل
للتشطيب أملس سطح يوفر

المواصفات الفنية

المحتويات	الألياف و بوليمر مزودة معدني و أسمنتي أساس من
الكثافة	2 كغ / لتر
اللون	رمادي ، أبيض
الالتصاق مقاومة	0.7 نيوتن / مم ²
الانضغاط مقاومة	12.8 نيوتن / مم ²
الأرضية حرارة درجة	+5°C / +35°C
السطح حرارة درجة	-20°C / +80°C
خلط زمن	دقيقة 3-5
الاستخدام مدة	ساعة

تمده المنخفضة الحرارة درجات ، الوقت تقصر العالية الحرارة درجات ، نسبة رطوبة 50% و مئوية درجة +23 ل معطاة أعلاه القيم

التنفيذ آلية

السطح تحضير

الالتصاق على سلبًا الجص و الأتربة و السائبة الجزيئات و الزيت و العفن و الصدأ فيها يؤثر التي الأسطح تنظيف يجب التطبيق مكان الحرارة الجوية الظروف في ريفلكس 4014 بيواكي التعمير مونة باستخدام السطح على الموجودة الثقوب و الشقوق إصلاح ويجب تطبيق يجب ، الخرسانية الجدران و الأسقف و الخرسانية الأسطح على الاستخدام قبل ، بالماء الأسطح ترطيب بالتأكيد يجب ، رولة البكرة بواسطة برايمر 1101 بيواكي أساس

الخلط

يتم ، بلاستر 1016 بيواكي كيس فتح طريق عن ، نظيف خلط وعاء في العبوة على الموصوفة الماء من المناسبة الكمية تُسكب تكون ألا يجب ،متجانسًا يصبح حتى دقائق 3 لمدة الدقيقة في دورة 400-600 خلط مثقاب باستخدام خلطه و الماء إلى ببطء إضافته واحدة دقيقة لمدة أخرى مرة الخلط طريق عن للتطبيق جاهزة تصبح دقائق، 3 لمدة المادة ترتاح أن بعد ،المادة في كتل هناك

الخلط نسب

الماء من لتر 7.50 - 6.00 من يقرب ما استخدام يجب ، رمادي بلاستر 1016 بيواكي من واحد كيس / كغ 25 لكيس بالنسبة
الماء من لتر 7.50 - 6.00 من يقرب ما استخدام يجب ، أبيض بلاستر 1016 بيواكي من واحد كيس / كغ 25 لكيس بالنسبة



بلاستر 1016 بيواكي

الجودة عالي ناعم جاهز لبغ

التطبيق

أكثر السماكة كانت إذا، واحدة طبقة في مم 2.5 و مم 1 بين التطبيق سمك يتراوح أن يجب الأولى الطبقة إزالة بعد سم 2.5 بسماكة أخرى مرة الثانية الطبقة تطبيق يتم ، مم 2.5 من بلوحة المحضر الملاط استخدام يتم .طبقتين تطبيق يجب ، التشقق خطر لمنع .التجفيف من بدرجة البلغ يتصلب عندما ، العملية هذه بعد ،الألومنيوم من بلوح فرده يتم مجرفة أو هاون رطبة بإسفنجة التطبيق يمسح و السطح تليين يتم ، كافية

صرفيات استهلاك

المنتج مسحوف من 2 م^2 /كغ 2-3 من يقرب ما استخدام يجب ، مم 1 سمك على للحصول

والتغليف التعبئة

كيلو 25 كرافت كيس

المستخدمة الأدوات تنظيف طرق

المنتج تطبيق من الانتهاء بعد بالماء الأدوات تنظف

الاعتبار بعين تأخذ نقاط

+5 من أقل السطحية و المحيطة الحرارة درجة كانت إذا ، بلاستر 1016 بيواكي تطبيق في- أن ينبغي لا ،المناسبة الحرارة درجات انتظار فيجب ، مئوية درجة +35 من أعلى أو مئوية درجة .جدا الرياح و الممطرة و الحرارة شديدة الأجواء في التطبيق يتم التطبيقات في الأولى ساعة 24 لمدة الصقيع و الرياح و المطر و الشمس من حمايته يجب- الخارجية حرارة درجات و الرطوبة و الهواء حرارة بدرجة البلغ ملاط في الفعل ورد العمل أوقات تتأثر- الأرضية تؤدي ،لذلك فقًا و العمل وقت تقليل و الترطيب تسريع على المرتفعة الحرارة درجات تعمل- المادة تكتمل لكي .العمل وقت من يزيد هذا و الترطيب إبطاء إلى المنخفضة الحرارة درجات تطبيقها سيتم التي المحيطة الحرارة درجة و السطح حرارة درجة تخفض ألا يجب ، المعالجة بها المسموح الحرارة لدرجة الأدنى الحد عن

الصلاحية مدة

فإن ، مئوية درجة +30 و مئوية درجات +5 بين المباشر الشمس ضوء عن بعيدًا ،الغرفة حرارة درجة في صحيح بشكل تخزينها عند واحد أسبوع خلال المفتوحة العبوات استهلاك يجب .الإنتاج تاريخ من شهرًا 12 هي صلاحيتها مدة

التخزين

يجب ، القصير المدى على للتخزين ،الصقيع من محمية ،جافة و باردة بيئة في ،المفتوحة غير الأصلية عبوتها في تخزينها يجب فوق الألواح وضع ينبغي لا .أولاً يصرّف أولاً يرد ما نظام على الشحنة تكون أن يجب و البعض بعضهما فوق أقصى كحد لوحتين وضع .المدى طويل التخزين أثناء البعض بعضها

الأمنية الاحتياطات

استخدام يجب ،التطبيق أثناء ،التطبيق و التخزين مناطق تهوية يجب أيضا ،بالنار التطبيق و التخزين مناطق من الاقتراب الخطر من العينين و للجلد ملامسته تجنب .العمال صحة و العمل لقواعد فقًا و الأتعة و الواقية النظارات و الواقية القفازات و العمل ملابس الطيب استشر ،ابتلع إذا ،الصابون و الماء من كبيرة بكمية الفور على غسله يجب ملامسته حالة في و التطبيق و التخزين أثناء .الأطفال تناول عن بعيدة أماكن في تخزينها يجب .التطبيق مناطق في المشروبات و الأطعمة بمواد السماح عدم يجب ،الفور على ،المواد سلامة بيانات وثيقة راجع ،مفصلة معلومات على للحصول

المسؤولية

العملية و العلمية معرفتنا إلى الفنية الوثيقة هذه في الواردة البيانات تستند **BYK Binyapi Co** المنتج جودة عن فقط مسؤولة شركة

المنتج استخدام كيفية و مكان حول المكتوبة التوصيات عن الخارج أو الخاطئ الاستخدام عن مسؤولة ليست و الكتالوج هذا يتجاوز .المنتج جودة عن فقط مسؤولة شركتنا ،المستخدم عاتق على لمنتجاتنا الصحيح التطبيق مسؤولة تقع من .الكتالوج هذا في محتوى تفاصيل و معلومات أي تغيير في بالحق شركتنا تحتفظ .السابق الكتالوج في الموجودة المعلومات ،وصالحة محدثة الكتالوج في الموجودة المعلومات أن من التحقق الضروري .محفوظة الحقوق كل