

# byk®



## بلاست ديكو 1017 بيواكي الجودة عالي السيليكون من محسن زخرفي للديكور ليغ

### التعريف

بلسيليكون يزيد للماء مقاومة يمتلك البوليمر و الأسمنت على قائم مزخرف للطلاء ملاط عن عبارة بلاست ديكو 1017 بيواكي ديكوراتيف ليغ

### الاستخدام أماكن

والخارجية الداخلية الأماكن في  
المباني واجهات على للحرارة عازل للديكور ليغ على زخرفي كطلاء  
واللبغ الخرسانة مثل المعدنية الأسطح على استخدامه يتم

### المزايا

فقط بالماء يخلط  
الانزلاق عدم  
ممتاز التصاق يوفر  
الخارجية العوامل ضد عالية ميكانيكية مقاومة لديها  
الرغبة حسب تلوينها  
والذوبان التجميد لتأثير مقاوم

### المواصفات الفنية

المحتويات	بوليمر مزودة معدني و أسمنتني أساس من
الكثافة	1.85 كغ / لتر
اللون	أبيض
الالتصاق قوة	1 نيوتن / مم <sup>2</sup>
الأرضية حرارة درجة	+5°C / +35°C
السطح حرارة درجة	-20°C / +80°C
خلط زمن	دقائق 3-5
الاستخدام صلاحية	ساعة

تعدده المنخفضة الحرارة درجات ، الوقت تقصر العالية الحرارة درجات ، نسبة رطوبة 50% و مئوية درجة +23 ل معطاة أعلاه القيم

### التنفيذ آلية

#### السطح تحضير

على سلبًا الجص و الغبار و السائبة والجزيئات الزيت و العفن و الصدأ فيها يؤثر التي الحالات في التطبيق أسطح تنظيف يجب الالتصاق

### الخلط

**بلاست ديكو 1017 بيواكي** كيس فتح يتم ،نظيف خلط وعاء في العبوة على الموصوفة الماء من المناسبة الكمية تُسكب ألا يجب ،متجانسًا يصبح حتى دقائق 3 لمدة الدقيقة في دورة 400 - 600 من خلط بمثقاب خلطه ويتم ، الماء إلى ببطء وإضافته دقيقة لمدة أخرى مرة الخلط طريق عن للتطبيق جاهزة تصبح ، دقائق 3 لمدة المادة ترتاح أن بعد ،المادة في كتل هناك تكون واحدة

### الخلط نسب

الماء من لتر 6.00 - 5.00 من يقرب ما استخدام يجب بلاست ديكو 1017 بيواكي من واحد كيس / كجم 25 ل بالنسبة



# بلاست ديكو 1017

## الجودة عالي السيليكون من محسن زخرفي للديكور لبغ

### التطبيق

، بورغري دويل خاص ميكانيكياً تثبتها يتم و فليكس بورد 1011 بيواكي لصق تثبيت تم لبغ من تستخدم واحدة طبقة وضع الحراري العزل ألواح لربط استخدامة يتم EPS و XPS هذه في بدقة لبغ على السيراميك مشط بل شبكة دمج يتم و ، بلص بورد 1012 بيواكي الأولى الطبقة تجف أن بعد 1012 بيواكي من تطبيق يتم و ، ينشف قبل البغ من الأولى الطبقة عملية من الانتهاء يتم و ، بلص بورد 1012 بيواكي اللبغ من الثانية الطبقة تطبيق يتم و 1017 بيواكي للديكور اللبغ استخدامة يتم اللبغ فوق اللبغ من الثانية الطبقة بتطبيق التليغ للديكور اللبغ ينشف وقبل تطبيق يتم حديد مالنح بواسطة السطح تطبيق بلاست ديكو النموذج إعطاء يتم ، مجرفة بمساعدة مجرفة بواسطة بلاست ديكو 1017 بيواكي السطح يجف أن قبل المرغوب

### صرفيات استهلاك

2 / م<sup>2</sup> / كغ 2-3 بين الاستهلاك يختلف فد ، مم 1 لسمك

### والتعليغ التعبئة

ورقي بكيس مغلقة كغ 25

### المستخدمة الأدوات تنظيف طرق

المسحوق تطبيق من الانتهاء بعد بالماء الأدوات تنظف

### الاعتبار بعين تأخذ نقاط

خلال-35+ من أعلى أو مئوية درجة +5 من أقل السطحية و المحيطة الحرارة درجة كانت إذا بلاست ديكو 1017 بيواكي تطبيق شديدة ظروف في التطبيق يتم أن ينبغي لا .المناسبة الحرارة درجة توقع فيجب ، مئوية درجة .للغاية وعاصفة وممطرة الحرارة الأربع لمدة الصقيع و الرياح و المطر و الشمس من الكتلة حماية يجب الخارجية التطبيقات في-الأولى ساعة عشرين و .الأرضية حرارة درجة و الرطوبة و الهواء حرارة درجة و التطبيق فترة بمدة للديكور لبغ تأثر- لذلك فقا و العمل وقت تقصير و الترطيب عملية تسريع إلى المرتفعة الحرارة درجات تؤدي- أجل من .العمل وقت من يزيد مما ، الترطيب إبطاء إلى المنخفضة الحرارة درجات تؤدي بينما التي المحيطة الحرارة ودرجة السطح حرارة درجة نقل ألا يجب ، المعالجة مادة استكمال بها المسموح للقيمة الأدنى الحد عن تطبيقها سيتم

### الصلاحية مدة

فان ، مئوية درجة +30 و مئوية درجات +5 بين المباشر الشمس ضوء عن بعيداً ،الغرفة حرارة درجة في صحيح بشكل تخزينها عند واحد أسبوع خلال المفتوحة العبوات استهلاك يجب .الإنتاج تاريخ من شهرًا 12 هي صلاحيتها مدة

### التخزين

يجب ، القصير المدى على للتخزين .الصقيع من محمية ،جافة و باردة بيئة في ،المفتوحة غير الأصلية عبوتها في تخزينها يجب فوق الألواح وضع ينبغي لا .أولاً يصرف أولاً يرد ما نظام على الشحنة تكون أن يجب و البعض بعضهما فوق أقصى كحد لوحتين وضع .المدى طويل التخزين أثناء البعض بعضها

### الأمنية الاحتياطات

استخدام يجب ،التطبيق أثناء .التطبيق و التخزين مناطق تهوية يجب أيضا ،بالنار التطبيق و التخزين مناطق من الاقتراب الخطر من العينين و للجلد ملامسته تجنب .العمال صحة و العمل لقواعد فقا و الأفتعة و الواقية النظارات و الواقية القفازات و العمل ملابس الطبيب استشر ،ابتلع إذا ،الصابون و الماء من كبيرة بكمية الفور على غسله يجب ملامسته حالة في و التطبيق و التخزين أثناء الأطفال تناول عن بعيدة أماكن في تخزينها يجب .التطبيق مناطق في المشروبات و الأطعمة بمواد السماح عدم يجب .الفور على .المواد سلامة بيانات وثيقة راجع ،مفصلة معلومات على للحصول

### المسؤولية

.العملية و العلمية معرفتنا إلى الفنية الوثيقة هذه في الواردة البيانات تستند.BYK Binyapi Co المنتج جودة عن فقط مسؤولة شركة .المنتج استخدام كيفية و مكان حول المكتوبة التوصيات عن الخارج أو الخاطئ الاستخدام عن مسؤولة ليست و الكتالوج هذا يتجاوز .المنتج جودة عن فقط مسؤولة شركتنا ،المستخدم عاتق على لمنتجاتنا الصحيح التطبيق مسؤولة تقع من .الكتالوج هذا في محتوى تفاصيل و معلومات أي تغيير في بالحق شركتنا تحتفظ .السابق الكتالوج في الموجودة المعلومات