



كونكريت من نمط BYK 1020 كونكريت مجفف جاهز - خبطة التسوية C30

المكونات والأوصاف

كونكريت **BYK 1020 CONCRETE** خراسانة تتكون من مكونات أسمنتية وتكون على شكل كونكريت مجفف جاهز في المعمل تستخدم كمكون أسمنتي جاهز للتلطخية والتسوية . علماً أن المكونات تحتوي على إضافات البولمير والألياف الاسمنتية مساندة لتعزيز **C30** الممتازة وقوه الخرسانه .

كيفية و مجالات الاستخدام
تستخدم لغرض تصحيح عيوب الأسطح وإزالة الفروق في إنسبيات المستوى، كما تستخدم لغرض الحصول على أسطح أملس ومصقول، تستخدم في إطارات الأبواب وعتبات النوافذ والأسطح التي تحتاج أن تكون مقلل وألمس، ويستخدم في الأرضيات وفي العديد من الامكان التي تحتاج إلى إعادة تأهيل و التسوية .

المميزات

تعمل على الحفاظ على الوقت والطاقة والإيدي العاملة .
تعمل على منع التشققات بما أنها تحتوي على مكونات مضادة للتشققات .
بما أنها تحتوي على مكونات متجانسة تحمل على توفير الممتازة وتعزيز القوة في جميع النقاط بما أنها جاهزة للتطبيق فان نسبة الهدر في أدنى مستوى .

المواصفات الفنية

نوع المادة	نمط لون المادة
اللون	أسمنت قاتم
الكتافة	$2,10 \pm 0,05 \text{ kg / lt}$
التحمل تحت الضغط	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$
قدرة تحمل الانحناء	$\geq 7 \text{ N/mm}^2$
درجة حرارة الاسطح عند التطبيق	+5°C / +35°C
السمك خلال التطبيق	10 - 50 mm
مدة انجاز التطبيق	1 ساعة
مدة الانتاج النهائي	28 يوماً

القيم أعلاه معطاة لـ 23+ درجة منوبة و 50٪ رطوبة نسبية ، درجات الحرارة العالية تقصر الوقت ، درجات الحرارة المنخفضة تمدد.

كيفية التحضير المادة الفاعلة

يجب أن تكون المكونات نظيفة وجافة وخالية من الغبار وفي المدة سارية المفعول وغير مجتمدة مع اخذ نسبة جميع المكونات بعين الاعتبار . يجب إزالة الأسمنت والجص وما إلى ذلك من مواد أو تربيات على الأرض . إذا كانت هناك مواد، فيجب تنظيف الأرضية بالكامل . يجب إزالة القطع والكتل الاسمنتية من السطح، ويجب تنظيف الفجوات والثقوب الصغيرة كاملة . يجب تنظيف الغبار الناتج من خلال استخدام المكستة الكهربائية . من المهم جداً تحضير السطح باستخدام مادة تمهدية معدة مسبقاً وخصيصاً باستخدام مادة **BYK 1104 PRIMERA** لزيادة الالتصاق .

إجراءات بدائية

يتم استخدام مادة **BYK 1020 CONCRETE** من أجل زيادة قابلية الالتصاق لمادة الاسمنت، يجب تجهيز السطح بطريقة التطبيق الرطب . يتم تحضير الخليط للتحضير بإضافة 2 مقدار من الماء إلى مقدار واحد من الأسمنت ومقدار واحد من مادة **BYK 1104 PRIMERA**. يتم توزيع الخليط، الذي يتم الحصول عليه إلى قوام يمكن تطبيقه باستخدام فرشاة، بشكل متجانس باستهلاك 0.35 كجم / م² بشرط أن تكون الأرضية مبللة وقد تم تنظيفها قبل 12 ساعة . ومن ثم وضع مادة **BYK 1020** على الطلاء التمهيدي قبل السماح له بالجفاف .

نسبة الخلط بين المكونات

تقريباً مقدار (2,75 - 2,50) من الماء مقابل مقدار (25 kg/bag) من مادة **BYK 1020**



كونكريت من نمط BYK 1020

Screeed Mortar C30 - خبطة التسوية

كيفية التنفيذ

تسوية السطح ووضع المادة على الاسطح

يجب خلط مادة **BYK 1020** مع المكونات الأخرى بشكل جيد يدوياً في حاوية أو الدلو لمدة 4-5 دقائق حتى تصبح متجانسة وواهزة تماماً. يتم وضعه ونشره وتسويته تماماً بمساعدة مجرفة أو غيرها من الأدوات اليدوية بشكل هندسي. يجب منع الجفاف المبكر للخبطة. يجب أن تجف في ظل الظروف الطبيعية و بشكل طبيعي وليس تحت تأثير الحرارة. هناك إمكانية التشغق وعدم الوصول إلى ظروف القوة المطلوبة للخبطة في حالة عدم التجفف الطبيعي. لا يمكن الوصول إلى النتائج المرجوة إذا تمت التجفيف من خلال أو عن طريق التجفيف القسري بعوامل خارجية، بالامكان تلميع المنتج على السطح باستخدام مواد هندسية بعد حوالي 1,5-2 ساعة، ولكن إذا كانت الظروف الجوية صعبة وقارسة للغاية لمدة أسبوع واحد من يوم تطبيق المنتج، فيجب تغطيته أو ترطبيه من آونة أخرى.

وضع المواد

الاستهلاك استخدام 25 كغم / م² بسمك 1cm .

وزن الكيس

25 كغم لكل كيس

كيفية تنظيف المواد المستخدمة

بعد التطبيق، يجب تنظيف الأدوات والمعدات المستخدمة بالماء. لا يمكن إزالة الخرسانة **BYK 1020** من السطح إلا بعد المعالجة.

تنبيه

خلال مراحل تجهيز خبطة **BYK 1020** ، إذا كانت درجة الحرارة البيئة والسطحية أقل من +5 درجة مئوية أو أعلى من +35 درجة مئوية، فيجب توفير درجات حرارة مناسبة. يجب حماية المنتج من أشعة الشمس والرياح حتى لا يجف بسرعة عند بداية وضعها على سطح. لا تستخدمنه في الطقس الحار جداً أو الممطر أو عند العاصفة. يجب إحضار المواد المستخدمة في منطقة التطبيق وتتخزينها قبل يوم أو يومين، ويجب التأكد من أنها تتكيف مع الظروف البيئية والمحيطة ومحاولة إيجاد درجة حرارة مناسبة. عند استخدام المادة في الطقس شديد البرودة، يجب زيادة درجة الحرارة البيئة المحيطة والأرضية باستخدام السخانات عند الضرورة، ويجب تكييف المواد المستخدمة عند +20 درجة مئوية +25 درجة مئوية و تكون جاهزة للاستخدام. يجب مراعاة درجة الحرارة وإيجاد درجة مناسبة والألا لا تحصل على التسخين الضروري . تتأثر نتيجة العمل بدرجة الحرارة المحاطة ودرجة حرارة الأرض والرطوبة النسبية في الهواء . لا تحصل على النتائج المرجوة عند درجات حرارة منخفضة . تعمل درجات الحرارة المرتفعة على تسريع التفاعل و يتم تقصير الأوقات المذكورة أعلاه وفقاً لذلك . لكن تكمل المادة عملية المعالجة، يجب ألا تقل درجة الحرارة المحاطة والأرضية عن الحد الأدنى لدرجة الحرارة المسموح بها . إذا تم تجاوز كميات ماء الخلط المحددة في الكيلو، فسوف يتعرض المنتج لفقدان الغلة.

الصلاحية مدة

فإن ، مئوية درجة +30 و مئوية درجات +5 بين المباشر الشمس ضوء عن بعيداً، الغرفة حرارة درجة في صحيح تخزينها عند واحد أسبوع خلال المفتوحة العبوات استهلاك يجب . الإنتاج تاريخ من شهرًا 12 هي صلاحيتها مدة

التخزين

يجب القصير المدى على للتخزين . الصفيح من محمية، حافة و باردة بيئه في ،المفتوحة غير الأصلية عبوتها في تخزينها يجب فوق الألواح وضع ينبع لا . أولاً يصرف أولاً يرد ما نظام على الشحنة تكون أن يجب و البعض بعضهما فوق أقصى كحد لوحتين وضع .المدى طول التخزين أثناء البعض بعضها

الأمنية الاحتياطات

استخدام يجب ،التطبيق أثناء .التخزين مناطق تهوية يجب أيضاً ،بالنار التطبيق و التخزين مناطق من الاقتراب الخطر من العينين وللجلد ملامسته تجنب .العمال صحة و العمل لقواعد فقاً و الأقنعة و الواقيه النظارات و الواقيه القفازات و العمل ملابس الطيب استشير ،ابتلع إذا ،الصابون و الماء من كبيرة بكمية الفور على غسله يجب ملامسته حالة في و التطبيق و التخزين أثناء متناول عن بعيدة أماكن في تخزينها يجب .التطبيق مناطق في المشروبات و الأطعمة بممواد السماح عدم يجب .الفور على المواد سلامة بيانات وثيقة راجع ،مفصلة معلومات على للحصول .الأطفال

المسؤولية

العلمية و العلمية معرفتنا إلى الفنية الوثيقة هذه في الواردة البيانات تستند. **BYK Binyapi Co.** المنتج جودة عن فقط مسؤولة شركة المنتج استخدام كيفية و مكان حول المكتوبة التوصيات عن الخارج أو الخاطئ الاستخدام عن مسؤولة ليست و الكتالوج هذا يتجاوز . المنتج جودة عن فقط مسؤولة شركة . المستخدم عائق على لمنتجانا الصحيح التطبيق مسؤولة تقع من . الكتالوج هذا في محتوى تفاصيل و معلومات أي تغير في الحق شركة تحفظ . السابق الكتالوج في الموجوده المعلومات وصالحة محدثة الكتالوج في الموجودة المعلومات أن منتحقق الضروري . محفوظة الحقوق كل