



بيواكي 2014 تعمير مونة إصلاح سميكة ذات من أساس أسمنتي ومعدني بوليمر ومزودة الألياف

التعريف

بيواكي 2014 تعمير عبارة عن مونة إصلاح سميكة جاهزة للاستخدام وهي مكونة من أساس أسمنتي معدلة باليوليمر و مزودة الألياف.

يستوفي شروط EN 1504-3 / R2

أماكن الاستخدام

في الإصلاحات السطحية التصحيحات لعناصر البناء الخرسانية.
ترميم و تجصيص الجدران والأسقف.
يتم استخدامه في إصلاحات الأسطح قبل وضع السيراميك والبورسلين.

المزايا

- يمتزج بالماء فقط ، سهل التطبيق.
- يمكن استخدامه على جميع الأسطح الخرسانية.
- لا يتخلص (لا ينكمسن).
- يوفر التصاق عالي للأسطح الخرسانية و الجصية.
- يعطي سطح أملس.
- مقاوم لتأثير التجميد والذوبان .
- يستخدم في التطبيقات الداخلية و الخارجية و في التطبيقات الأفقية و العمودية.

المواصفات الفنية

المحنتيات	من أساس أسمنتي و معدني مزودة بوليمر و الألياف
الكتافة	كغ / لتر 1,90
اللون	أبيض ، رمادي
قوية الانضغاط	28 يوم 20 نيوتن / مم ²
قوية الانحناء	28 يوم 4 نيوتن / مم ²
قوية الالتصاق (الخرسانية)	28 يوم 1 نيوتن / مم ²
سمك التطبيق	5-20 مم
درجة حرارة الأرضية	+5°C / +35°C
درجة حرارة السطح	-30°C / +80°C
مدة الاستخدام بعد خلط	30 دقيقة
المدة اللازمة لنشفانه بشكل تام	28 يوم

القيم المأهولة معطاة لـ 23 درجة مئوية و 50% رطوبة نسبية ، درجات الحرارة العالية تؤثر على ذلك ، درجات الحرارة المنخفضة تمدد.

آلية التنفيذ تحضير السطح

يجب أن يكون سطح التطبيق حاًقاً ، صلّياً ، أملساً ، نظيفاً و ذو مسام دقيقة ، خالي من أمشاط العسل ، الفجوات ، الشقوق ، الحواف ، الغبار القطران ، زيت تشكيل القطران ، الطلاء القديم وغيرها من بقايا تكسير الروابط. يجب إزالة أسافين خشبية أو حديدية من السطح. يمكن استخدام **بيواكي 4014 تعمير** لإصلاح الأسطح. قبل التطبيق ، يجب ترتيب السطح بالماء ، ولكن لا ينبغي السماح بتكون المسابح.

الخلط

تُسكب الكمية المناسبة من الماء الموصوفة على العبوة في وعاء خلط نظيف. يتم فتح كيس **بيواكي 2014 تعمير** و إضافته ببطء إلى الماء، ويتم خلطه بمثقب خلط 400 - 600 دورة في الدقيقة لمدة 3 دقائق حتى يصبح متجانساً. يجب ألا تكون هناك كتل في المادة. بعد أن ترتاح المادة لمدة 3 دقائق ، يتم خلطها مرة أخرى لمدة دقيقة واحدة وتصبح جاهزة للتطبيق.

نسب الخلط

يجب استخدام ما يقرب من 6.00 - 7.00 لترًا من الماء بالنسبة إلى 25 كغ/ كيس واحد من **بيواكي 2014 تعمير** رمادي.
يجب استخدام ما يقرب من 6.50 - 7.50 لترًا من الماء بالنسبة إلى 25 كغ/ كيس واحد من **بيواكي 2014 تعمير** أبيض.



بيواكي 2014 تعمير مونة إصلاح سميكة ذات من أساس أسمنتي ومعدني بوليمر ومزودة الألياف

التعبئة والتغليف

كيوس كرافت 25 كيلو.

استهلاك صرفات

1.5-2 كغ / م² بسمك 1 مم.

التطبيق

يتم وضع الخليط المحضر بمجرفة بسمك 5-20 مم دفعه واحدة. بعد أن يمتص الهاون نفسه ، يرش الماء على السطح و ينعم السطح بأسفنج أو مجرفة خشبية أو فولاذية. في التطبيقات التي يتم إجراؤها في البيئات شديدة الحرارة والجافة والرياح ، يجب أن تتم الحماية ضد التبخر السريع بقطعة قماش مبللة أو مواد معالجة لمدة 48 ساعة.

طرق تنظيف الأدوات المستخدمة

تنظيف الأدوات بالماء بعد الانتهاء من تطبيق المنتج.

نفاط تأخذ بعين الاعتبار

- خلال تطبيق **بيواكي 2014 تعمير** إذا كانت درجة الحرارة المحيطة و السطحية أقل من 5 درجة مئوية أو أعلى من 35 درجة مئوية ، فيجب إعداد درجة الحرارة المناسبة. لا ينبغي أن يتم التطبيق في ظروف شديدة الحرارة و مطرقة و عاصفة للغاية.

- في التطبيقات الخارجية يجب حماية الكتلة من الشمس و المطر و الرياح و الصقيع خلال الأربع وعشرين ساعة الأولى.

- تأثر اللب بمدة فترة التطبيق و درجة حرارة الهواء و الرطوبة و درجة حرارة الأرضية.

- تؤدي درجات الحرارة المرتفعة إلى تسرع عملية الترطيب و تقدير وقت العمل و فقاً لذلك. بينما تؤدي درجات الحرارة المنخفضة إلى إبطاء الترطيب ، مما يزيد من وقت العمل. من أجل استكمال مادة المعالجة، يجب ألا تقل درجة حرارة السطح و درجة الحرارة المحيطة التي سيتم تطبيقها عن الحد الأدنى للفيما المسموح بها.

مدة الصلاحية

عند تخزينها بشكل صحيح في درجة حرارة الغرفة ، بعيداً عن ضوء الشمس المباشر بين 5+ درجات مئوية و 30+ درجة مئوية ، فإن مدة صلاحيتها هي 12 شهراً من تاريخ الإنتاج. يجب استهلاك العبوات المفتوحة خلال أسبوع واحد.

التخزين

يجب تخزينها في عبوتها الأصلية غير المفتوحة ، في بيئة باردة و جافة ، محمية من الصقيع. للتخزين على المدى القصير ، يجب وضع لوحاتتين كحد أقصى فوق بعضهما البعض و يجب أن تكون الشحنة على نظام ما يرد أدولاً يصرف أولًا. لا ينبغي وضع الألواح فوق بعضها البعض أثناء التخزين طويلاً المدى.

الاحتياطات أمنية

من الخطير الاقتراب من مناطق التخزين و التطبيق بال النار. يجب تهوية مناطق التخزين و التطبيق. أثناء التطبيق ، يجب استخدام ملابس العمل و القفازات الواقية و النظارات الواقية و فقاً لقواعد العمل و صحة العمال. تجنب ملامسته للجلد و العينين أثناء التخزين و التطبيق ، وفي حالة ملامسته يجب غسله على الفور بكمية كبيرة من الماء و الصابون ، إذا ابتلع ، استشير الطبيب على الفور. يجب عدم السماح بمواد الأطعمة و المشروبات في مناطق التطبيق. يجب تخزينها في أماكن بعيدة عن متناول الأطفال. للحصول على معلومات مفصلة ، راجع صحيفة بيانات سلامة المواد.

المسؤولية

تسند البيانات الواردة في هذه الوثيقة الفنية إلى معرفتنا العلمية و العملية. شركة **BYK Binyapi Co.** مسؤولة فقط عن جودة المنتج و ليست مسؤولة عن الاستخدام الخاطئ أو الخارج عن التوصيات المكتوبة حول مكان و كيفية استخدام المنتج.

تقع مسؤولية التطبيق الصحيح لمنتجانا على عاتق المستخدم، شركتنا مسؤولة فقط عن جودة المنتج. يتجاوز هذا الكatalog المعلومات الموجودة في الكatalog السابق. تحتفظ شركتنا بالحق في تغيير أي معلومات و تفاصيل محتوى في هذا الكatalog. من الضروري التتحقق من أن المعلومات الموجودة في الكatalog محدثة و صالحة. كل الحقوق محفوظة.